

---

# STAR SET® 1000

## ADITIVO DE LATEX

---

STAR SET® 1000 es una mezcla de emulsiones de látex y modificadores químicos especiales específicamente formulados para agregarse a sistemas de capas de base, boquillas y morteros de aplicación delgada.

### Uso Básico

STAR SET 1000 puede usarse con todos los tipos de boquillas y morteros no modificados. Es apto para uso en exteriores e interiores. También puede utilizarse una capa inferior en polvo para crear un sistema de capa de base.

### Áreas de Uso

Las bases adecuadas incluyen concreto de albañilería, placas de yeso curado (áreas secas solamente), placas de base de concreto reforzadas con fibra de vidrio, bases de mortero de cemento Portland curado, ladrillos, bloques de concreto, yeso imprimado, azulejos y baldosas de cerámica y mármol.

### Limitaciones

STAR SET 1000 no debe diluirse con agua cuando se lo utiliza con capas de base o morteros de aplicación delgada. Cuando se lo utiliza con boquillas, se puede diluir 1 cuarto de galón (.946 L) de agua con 1 galón (3.78 L) de STAR SET 1000.

**NO AGREGUE A BOQUILLAS O MORTEROS DE APLICACIÓN DELGADA MODIFICADOS CON POLÍMEROS.**

Cuando utilice este líquido no use una mezcladora eléctrica de alta velocidad. Esto permitirá el ingreso de aire, lo cual a su vez debilitará el mortero.

### Preparación de la Superficie

Las superficies a cubrir deben estar limpias y libres de polvo, partículas sueltas, aceites, endurecedores de superficies, y demás antiadherentes.

### Mezcla

#### Morteros de aplicación delgada

Mezcle los morteros no modificados de aplicación delgada de Jamo usando STAR SET 1000 en lugar de agua. Se requiere una mezcla de aproximadamente 1-1/2 a 2 galones (5.7 L a 7.6 L) por cada 50 libras (22.68 kg). La consistencia apropiada debe ser tal que, cuando se aplica al sustrato con la paleta ranurada recomendada, los surcos que se forman en el mortero se mantendrán intactos y no se desplomarán.

#### Capas de base

Agregue 50 libras (22.68 kg) de FLOOR MUD a 1-1/2 a 2 galones (5.7 L a 7.6L) de STAR SET 1000 y mezcle hasta lograr una consistencia apropiada.

#### Boquillas

Diluya cada galón (3.78 L) de STAR SET 1000 con 1 cuarto de galón (.946 L) de agua antes de mezclar con la boquilla de aplicación en seco de Jamo DRY GROUT.

### Aplicación

Dada la naturaleza de este producto, siempre se usará con uno de los productos de Jamo, sobre el cual encontrará procedimientos de instalación detallados.

### Curado

Se obtendrá un curado mínimo en 12 - 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiente.

### Limpieza

Todo resto de mortero sin curar se podrá quitar con agua.



# STAR SET® 1000

## ADITIVO DE LATEX

### Garantía

El fabricante garantiza que si este material resultara defectuoso, se reemplazará por una cantidad igual o se devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA GARANTIA DE CALIDAD COMERCIAL EXPLICITA O IMPLICITA. La conveniencia de un producto para un uso determinado depende exclusivamente del usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad respecto a daños que se deriven de ello. Su responsabilidad nunca será mayor que el precio de compra de los materiales suministrados. Ninguna persona está autorizada para cambiar estos artículos y no hay más garantía que la ya expresada.

### Advertencia

Puede causar daño a los ojos, la piel o pulmones. Contiene sílice. Una exposición prolongada al polvo puede provocar con el tiempo una enfermedad pulmonar (silicosis). Según información obtenida a través de investigaciones en animales, puede ser cancerígena. Evite exponerse al polvo. Utilice la máscara NIOSH que da adecuada protección contra el polvo sílico. Esta mezcla contiene cemento Portland. Si sus ojos entran en contacto con cemento o con una mezcla de cemento, enjuáguelos varias veces con agua de inmediato y consulte a un médico rápidamente. El cemento, la argamasa o el concreto recién mezclados, o el relleno de juntas, pueden causar lesiones en la piel. Siempre que sea posible evite el contacto de este material con la piel y lave rápidamente con agua todas las partes expuestas.  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Información Para Hacer Pedidos

Código Del Producto	Tamaño	Paquete
171003	1 galón (3.78 L)	Botella/6 por cartón
171006	5 galón (18.9 L)	Baldes
171008	55 galón (208 L)	Tambor

**Textura**  
Líquido blanco lechoso.

### Datos Técnicos

	Valores Típicos
Fuerza de compresión	
Subbase	3500 psi (246.1 kg/cm <sup>2</sup> )
Relleno de juntas resistente a ácidos	6275 psi (441.1 kg/cm <sup>2</sup> )
Argamasa seca	5125 psi (360.3 kg/cm <sup>2</sup> )
Fuerza de adhesión	
Argamasa seca	7 días 600 psi (42.2 kg/cm <sup>2</sup> ) 28 días 650 psi (45.7 kg/cm <sup>2</sup> )
Absorción de agua	<4%

