
WALL MUD

CAPA MARRÓN LIVIANA PREMEZCLADA

WALL MUD es una capa marrón liviana y premezclada de cemento Pórtland y arena creada para actuar como sustrato de yeso en aplicaciones de azulejos y baldosas verticales en interiores. Es más liviana que el barro tradicional y, por lo tanto, disminuye la carga estática sobre elementos estructurales.

Uso Básico

WALL MUD se ha diseñado para proveer una base de yeso para losas de cerámica. Elimina el uso de listones metálicos.

Áreas de Uso

WALL MUD puede usarse con o sin listones metálicos sobre los siguientes materiales: cemento Portland, yeso, Haydite Block, losa de barro, ladrillo y planchas compuestas de yeso (sheetrock).

Limitaciones

Deben usarse listones metálicos sobre las siguientes superficies: madera, Masonite®, metal y plástico. Todas las superficies deben estar limpias y libres de materia extraña. WALL MUD no debe usarse en exteriores sin la debida protección contra un secado demasiado rápido. No está diseñado para usarse directamente sobre losas de cerámica vitrea ya instaladas.

Preparación de la Superficie

Las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, suciedad, polvo y otros materiales extraños. La limpieza puede llevarse a cabo mediante lijado o raspado mecánico, o con cincelador. Cuando se aplique sobre listones metálicos, asegúrese de que estos estén bien fijados a la superficie.

Mezcla

Mézclelo en un recipiente limpio; vierta el agua en una proporción de 2 ó 2-1/2 galones (7,6 ó 9,5 L) de agua o aditivo de látex por cada bolsa de 45 libras (20,4 kg) de WALL MUD. Pueden mezclarse cantidades más pequeñas en un balde de 5 galones (18,9 L) con un taladro eléctrico a baja velocidad (150 RPM). Deje que repose durante 15 minutos, vuelva a mezclarlo y utilícelo.

Modo de Aplicar

Cuando lo use en áreas que no requieran listones metálicos, coloque temporalmente separadores en la superficie sobre la cual se va a aplicar WALL MUD. Normalmente los separadores se colocan a una distancia de 4' (1,2 M). Aplique una capa del grosor deseado, de 3/8" a 5/8" (9,5 a 15,9 mm), en la cual hay que hacer cortes verticales y horizontales cada dos pies (0,61 M). Estos cortes deben corresponder a las juntas de las losas. Cuando use WALL MUD en una superficie con listones metálicos, la capa rayada se elimina al esparcir el producto al grosor deseado, hasta alcanzar un máximo de 5/8" (15,9 mm). Ese mismo día pueden colocarse las losas. Se deben tomar precauciones en tiempo frío; evite la congelación durante las primeras 72 horas.

Curación

Una cura mínima se obtendrá después de 12 ó 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiental.

Limpieza

Todo resto de mortero sin curar se quita con agua.



WALL MUD

CAPA MARRÓN LIVIANA PREMEZCLADA

Garantía

El fabricante garantiza que si este material resultara defectuoso, se reemplazará por una cantidad igual o se devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA GARANTIA DE CALIDAD COMERCIAL E IDONEIDAD EXPLICITA O IMPLICITA. La conveniencia de un producto para un uso determinado depende exclusivamente del usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad respecto a daños que se deriven de ello. Su responsabilidad nunca será mayor que el precio de compra de los materiales suministrados. Ninguna persona está autorizada para cambiar estos artículos y no hay más garantía que la ya expresada.

Advertencia

Puede causar daño a los ojos, la piel o pulmones. Contiene sílice. Una exposición prolongada al polvo puede provocar con el tiempo una enfermedad pulmonar (silicosis). Según información obtenida a través de investigaciones en animales, puede ser cancerígena. Evite exponerse al polvo. Utilice la máscara NIOSH que da adecuada protección contra el polvo sílico. Esta mezcla contiene cemento Portland. Si sus ojos entran en contacto con cemento o con una mezcla de cemento, enjuáguelos varias veces con agua de inmediato y consulte a un médico rápidamente. El cemento, la argamasa o el concreto recién mezclados, o el relleno de juntas, pueden causar lesiones en la piel. Siempre que sea posible evite el contacto de este material con la piel y lave rápidamente con agua todas las partes expuestas. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Para Hacer Pedidos

| Código Del Producto | Color | Tamaño | Paquete |
|--|-------|---------------------|---------|
| 140131 | Gris | 45 libras (20,4 kg) | Bolso |
| Textura | | | |
| Polvo compuesto de cemento Portland, arena y productos químicos orgánicos. | | | |

Datos Técnicos

| | Valores Típicos |
|-----------------------|-----------------|
| Trabajar en un tiempo | 45 – 60 minutos |

