
FLOOR MUD

CAPA DE BASE PREMEZCLADA

FLOOR MUD constituye una capa de base excelente para la instalación de baldosas en pisos. FLOOR MUD es una mezcla de cemento Portland, arena y modificadores químicos para bandejas de ducha flotantes y otras partes del piso. Cumple con las normas ANSI A108.1, A108.4, A108.5 y A108.6.

Uso Básico

FLOOR MUD se usa para hacer pisos de duchas y bordes. Es eficiente tanto en obras interiores o exteriores y después de curado, no lo afecta el contacto prolongado con el agua. Está diseñado para mezclarse con agua o STAR SET® 1000 de Jamo; la argamasa resultante es fácil de aplicar y da un acabado liso.

Áreas de Uso

Debidamente preparadas, las superficies adecuadas para su uso son: concreto de mampostería, placas de base WonderBoard® (sólo en lugares secos) y bases de cemento Portland curadas.

Limitaciones

FLOOR MUD no debe usarse directamente sobre madera, revestimiento de asfalto, tableros cubiertos de vinilo, Masonite®, planchas de asbesto-cemento, superficies pintadas ni de metal, vidrio o plástico. Se debe usar a una temperatura superior a 40° F (4,5° C). Evite que se congele durante las primeras 72 horas.

Preparación de la Superficie

Todas las superficies deben estar secas, estructuralmente sanas, libres de suciedad o compuestos de curación y no estar expuestas a temperaturas inferiores a 40° F (4,5° C) ni superiores a 100° F (38° C). Para información adicional sobre procedimientos de instalación, consulte el Manual TCA.

Mezcla

FLOOR MUD debe añadirse a agua limpia y potable o al aditivo de látex STAR SET® 1000 ADDITIVO DE LATEX. Mezcle bien 1-1/4 galones (4,7 L) con 50 libras (22,7 kg) de FLOOR MUD y déjelo reposar durante 15 minutos. Después de mezclarlo de nuevo, puede usarlo. La argamasa debe tener una buena consistencia, adecuada para aplicar con la pala. No añada agua, látex ni polvo adicional después del período de reposo.

Modo de Aplicar

Sature con agua las superficies limpias y lisas de concreto justo antes de aplicar FLOOR MUD. No debe dejar agua depositada en la superficie. Previo a la colocación de FLOOR MUD, esparza una capa muy delgada de pasta de cemento Portland puro sobre la superficie de concreto. De inmediato aplique FLOOR MUD sobre la capa de cemento Portland; apelmace firmemente y nivele la capa cuyo grosor debe estar entre 3/4" y 1-1/4" (19,1 y 31,8 mm). En los pisos de duchas el grosor de la capa debe tener un mínimo de 1-1/4" (31,8 mm). Las áreas de duchas también requieren un reforzamiento y la aplicación de una membrana a prueba de agua. Consulte los códigos de construcción, las regulaciones y las prácticas industriales locales.

Curación

Un cura mínima se obtendrá después de 12 ó 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiental. Al igual que con el concreto, la fuerza aumentará significativamente durante los primeros 28 días.

Limpieza

Eliminar con agua el mortero sin curar de la superficie de azulejos y baldosas o de las herramientas.



FLOOR MUD

CAPA DE BASE PREMEZCLADA

Garantía

El fabricante garantiza que si este material resultara defectuoso, se reemplazará por una cantidad igual o se devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA GARANTIA DE CALIDAD COMERCIAL E IDONEIDAD EXPLICITA O IMPLICITA. La conveniencia de un producto para un uso determinado depende exclusivamente del usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad respecto a daños que se deriven de ello. Su responsabilidad nunca será mayor que el precio de compra de los materiales suministrados. Ninguna persona está autorizada para cambiar estos artículos y no hay más garantía que la ya expresada.

Advertencia

Puede causar daño a los ojos, la piel o pulmones. Contiene sílice. Una exposición prolongada al polvo puede provocar con el tiempo una enfermedad pulmonar (silicosis). Según información obtenida a través de investigaciones en animales, puede ser cancerígena. Evite exponerse al polvo. Utilice la máscara NIOSH que da adecuada protección contra el polvo sílico. Esta mezcla contiene cemento Portland. Si sus ojos entran en contacto con cemento o con una mezcla de cemento, enjuáguelos varias veces con agua de inmediato y consulte a un médico rápidamente. El cemento, la argamasa o el concreto recién mezclados, o el relleno de juntas, pueden causar lesiones en la piel. Siempre que sea posible evite el contacto de este material con la piel y lave rápidamente con agua todas las partes expuestas. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Para Hacer Pedidos

Código Del Producto	Tamaño	Color	Paquete
141131	Gris	50 libras (22,68 kg)	Bolso

Texture
Polvo compuesto de cemento Portland, arena y modificadores químicos.

